

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

13.12.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 3 9 6 4 3 0
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 3 9 6 4 3 0]

出 願 人
Applicant(s): ダイキン工業株式会社

2 0 0 5 年 1 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願
【整理番号】 DA283
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08F214/26
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社淀川製作
 所内
 【氏名】 榊原 進吾
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社淀川製作
 所内
 【氏名】 三木 規彦
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社淀川製作
 所内
 【氏名】 北原 隆宏
【特許出願人】
 【識別番号】 000002853
 【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100086586
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 安富 康男
【選任した代理人】
 【識別番号】 100115820
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 渡辺 みのり
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 033891
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0006907

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

直径が 0. 0 5 ～ 0. 0 7 mm である芯線に、樹脂温 3 2 0 ～ 3 7 0 ℃、引き落とし率〔DDR〕 8 0 ～ 1 2 0、引き落としバランス〔DRB〕 1. 0、線速 7 0 0 フィート／分、被覆厚 3 0 ～ 5 0 μ m の条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないことを特徴とするフッ素樹脂。

【請求項 2】

電線被覆用フッ素樹脂である請求項 1 記載のフッ素樹脂。

【請求項 3】

フッ素樹脂は、テトラフルオロエチレン／パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）共重合体〔PFA〕、テトラフルオロエチレン／ヘキサフルオロプロピレン共重合体〔FEP〕及び／若しくはエチレン／テトラフルオロエチレン共重合体〔ETFE〕、並びに／又は、PFA、FEP 及び ETFE よりなる群から選ばれる 2 種以上の共重合体を用いて得られるポリマーアロイからなる請求項 1 又は 2 記載のフッ素樹脂。

【請求項 4】

芯線と、請求項 1、2 又は 3 記載のフッ素樹脂を前記芯線に被覆成形することにより得られる被覆材とからなることを特徴とする被覆電線。

【請求項 5】

芯線は、直径が 0. 0 5 ～ 0. 1 3 mm である請求項 4 記載の被覆電線。

【請求項 6】

被覆材は、厚みが 1 0 ～ 6 0 μ m である請求項 4 又は 5 記載の被覆電線。

【書類名】明細書

【発明の名称】フッ素樹脂及び被覆電線

【技術分野】

【0001】

本発明は、フッ素樹脂及び被覆電線に関する。

【背景技術】

【0002】

芯線と、この芯線に樹脂を被覆成形することにより得られる被覆材とからなる被覆電線は、近年、モバイル機器等の用途物品の小型化に伴い、細径化が求められている。これに伴い、細径の芯線に被覆材を薄肉形成する必要が生じてきている。

【0003】

薄肉形成可能な樹脂として、ポリエチレン〔PE〕、ポリプロピレン〔PP〕等のポリオレフィン樹脂が用いられてきた。しかしながら、従来のポリオレフィン樹脂を用いた被覆電線は、薄肉化により伝送損失量が増大する問題があった。

【0004】

被覆電線は、通信技術の発達により大量の情報伝達が必要であり、そのために伝送損失は最小限に抑制することが求められる。発泡被覆することで比誘電率を下げ、絶縁特性の向上を図る方法が知られている。（例えば、特許文献1参照。）しかしながら、発泡させた被覆材では強度が不足するのに加え、これを克服するために厚みを増すと細線化が難しいという問題があった。

【0005】

従来、ポリオレフィン樹脂を被覆材として用いる場合にあっては、難燃性の面で問題があり、難燃化剤を添加することでこの問題を克服する方法が知られている（例えば、特許文献2参照。）しかしながら、難燃化剤を添加することで電気特性が低下するという問題があった。

【0006】

汎用のポリオレフィン樹脂を用い、これを架橋させることでハンダリフロー加工に耐え得る耐熱性を発現させる方法が知られている（例えば、特許文献3参照。）しかしながら、これには非常に高価な装置が必要となり、経済性の面で問題があった。

【特許文献1】特開平8-7672号公報

【特許文献2】特開平7-182930号公報

【特許文献3】特開平6-168627号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明の目的は、上記現状に鑑み、薄肉形成性に優れ、難燃性、耐熱性及び電気特性が良好な電線被覆材を形成し得るフッ素樹脂を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明は、直径が0.05～0.07mmである芯線に、樹脂温320～370℃、引き落とし率〔DDR〕80～120、引き落としバランス〔DRB〕1.0、線速700フィート／分、被覆厚30～50μmの条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないことを特徴とするフッ素樹脂である。

本発明は、芯線と、上記フッ素樹脂を上記芯線に被覆成形することにより得られる被覆材とからなる被覆電線である。

以下に本発明を詳細に説明する。

【0009】

本発明のフッ素樹脂は、炭素原子に直接結合しているフッ素原子を有する熔融加工性含フッ素重合体からなるものである。

本明細書において、上記「熔融加工性含フッ素重合体」は、150～350℃の融点を有

し、融点より50℃高い温度における熔融粘度が 10^6 (パスカル・秒) 以下であるものである。

【0010】

本発明のフッ素樹脂は、テトラフルオロエチレン系共重合体〔TFE系共重合体〕からなるものが好ましい。

上記TFE系共重合体は、テトラフルオロエチレン〔TFE〕とTFE以外の共単量体とを共重合し得られた重合体である。上記TFE系共重合体の全単量体単位に占めるTFE以外の共単量体単位の割合は、1モル%以上である。1モル%以上であれば上限を例えば、30モル%とすることができる。


本明細書において、上記「全単量体単位」は、重合体の分子構造上、単量体に由来する部分の全てである。

上記「TFE以外の共単量体単位」は、TFE系共重合体の分子構造上TFE以外の共単量体に由来する部分である。上記TFE以外の共単量体単位は、例えば、ヘキサフルオロプロピレン〔HFP〕に由来するものである場合、 $-CF_2-CF(CF_3)-$ で表される。

【0011】

上記TFE以外の共単量体としては特に限定されず、例えば、クロロトリフルオロエチレン〔CTFE〕、ヘキサフルオロプロピレン〔HFP〕、パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）〔PAVE〕等のパーハロモノマー；

エチレン〔Et〕、フッ化ビニリデン〔VdF〕、フッ化ビニル〔VF〕、ヘキサフルオロイソブテン、下記一般式(i)：



(式中、 X^2 は、水素原子又はフッ素原子を表し、 X^3 は、水素原子、フッ素原子又は塩素原子を表し、 n は、1～10の整数を表す。) で表される水素含有モノマー等が挙げられ、これらのなかから1種又は2種以上を組み合わせる用いることができる。

【0012】

上記PAVEとしては特に限定されず、例えば、パーフルオロ（メチルビニルエーテル）〔PMVE〕、パーフルオロ（エチルビニルエーテル）、パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）〔PPVE〕、パーフルオロ（ブチルビニルエーテル）〔PBVE〕等が挙げられるが、なかでも、耐熱性に優れる点で、PPVEが好ましい。

【0013】

上記TFE系共重合体は、上記TFEとTFE以外の共単量体と、更に微量単量体とを重合したものであってもよい。上記微量単量体は、TFE系共重合体の全単量体単位の1モル%未満となるように重合に供されるものであれば特に限定されず、例えば、TFE以外の共単量体として上述したもの等が挙げられ、1種又は2種以上を組み合わせる用いることができる。

【0014】

上記TFE系共重合体としては特に限定されず、例えば、TFE/PAVE共重合体〔PFA〕、TFE/HFP共重合体〔FEP〕、Et/TFE共重合体〔ETFE〕、Et/TFE/HFP共重合体〔EFEP〕、TFE/VdF/HFP共重合体、TFE/HFP/PAVE共重合体等が挙げられる。本明細書において、これら例示した共重合体のように単量体で表した共重合体は、微量単量体を慣例に従い表さないことがあるが、表した単量体に加え微量単量体をも共重合し得られた重合体を排除するものではない。

【0015】

上記TFE系共重合体の重合には、乳化重合、懸濁重合、溶液重合、塊状重合等の従来公知の重合方法を用いることができるが、工業上、懸濁重合又は乳化重合を用いることが好ましい。

【0016】

本発明のフッ素樹脂がPFAからなるものである場合、上記PFAの全単量体単位に占めるパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位の割合は、0.01モル%～10モル%

であることが好ましい。上記「パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位」は、TFE系共重合体の分子構造上パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）に由来する部分である。パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位の割合が少ないと、被覆電線の耐クラック性が低下しやすい。パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位の割合を増やすと、メルトフローレート〔MFR〕が上昇し、薄膜形成性を向上することができる一方、電気特性が低下しやすい。より好ましい下限は、0.5モル%、更に好ましい下限は、1モル%、より好ましい上限は、4.5モル%、更に好ましい上限は、4モル%である。

【0017】

本発明のフッ素樹脂は、PFA、FEP及び／又はETFEからなるものが好ましい。上記「PFA、FEP及び／若しくはETFE」としては、PFA単独、FEP単独又はETFE単独であってもよいし、PFA、FEP及びETFEよりなる群から選ばれる2種以上の共重合体の混合物であってもよい。

上記2種以上の共重合体の混合物は、2種以上の共重合体をドライブレンドすることにより製造することが一般的である。

本明細書において、上述した「2種以上の共重合体の混合物」は、被覆成形開始前に熔融混練し得られたものでない点で、後述するポリマーアロイとは区別される概念である。

【0018】

本発明のフッ素樹脂は、PFA、FEP及びETFEよりなる群から選ばれる2種以上の共重合体を用いて得られるポリマーアロイからなるものであってもよい。

本明細書において、上記「ポリマーアロイ」は、2種類以上のポリマーを被覆成形開始前に熔融混練し得られたものである。上記ポリマーアロイは、ポリマー鎖レベルで完全に相溶したものであってもよいし、2種類以上のポリマーが化学結合したものであってもよいし、ポリマーマトリックス中に、このマトリックスを構成するポリマー以外のポリマーからなるドメインを形成したものであってもよい。上記ドメインの大きさは、ポリマーマトリックス30 μ mに対して、好ましくは、1 μ m以下、より好ましくは、100nm以下である。

【0019】

本発明のフッ素樹脂は、上述したポリマーアロイからなるものである場合、共重合体の組み合わせとしては、FEPとETFE、FEPとPFA、ETFEとPFA、FEPとETFEとPFAが挙げられ、なかでも、FEPとPFAとがより好ましい。

本発明のフッ素樹脂が上記FEPとPFAとのポリマーアロイからなるものである場合、ハンダリフロー加工等の耐熱用途では、PFAをベースとしてFEPを添加することが好ましく、上記ポリマーアロイの総質量に占めるFEPの割合は、3～40質量%であることが好ましい。より好ましい下限は、5質量%、より好ましい上限は、25質量%である。

本発明のフッ素樹脂は、上記ポリマーアロイのみからなるものであってもよいし、上述した2種以上の共重合体の混合物と上記ポリマーアロイとからなるものであってもよいし、上記2種以上の共重合体の混合物ではないという意味でのPFA単独、FEP単独又はETFE単独と上記ポリマーアロイとからなるものであってもよい。

【0020】

本発明のフッ素樹脂は、更に、充填剤を含むものであってもよい。上記充填剤としては特に限定されず、例えば、酸化アンチモン、リン酸カルシウム等の難燃化剤；コークス、シリカ、アルミナ、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、酸化スズ、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ガラス、タルク、マイカ、雲母、窒化ホウ素、窒化アルミニウム等が挙げられる。

【0021】

本発明のフッ素樹脂は、上記難燃化剤を含むものであってもよいが、上記難燃化剤を添加しなくとも、元来、十分な難燃性を有しているものであり、難燃化剤の添加による引っ張り破断強度の低下、耐クラック性の低下、電気特性の低下等がないものとすることができる。

【0022】

本発明のフッ素樹脂は、比誘電率が1.8～2.7であることが好ましい。より好ましい上限は2.6、更に好ましい上限は2.2である。

本発明のフッ素樹脂は、例えば、2.45GHzにおいて、誘電正接が 60×10^{-4} 以下であることが好ましい。より好ましい上限は、 10×10^{-4} 、更に好ましい上限は、 5×10^{-4} である。誘電正接の値は上記範囲内であれば下限を例えば、 0.5×10^{-4} とすることができる。

上記比誘電率及び誘電正接は、空洞共振器振動法で測定し得られた値である。本発明のフッ素樹脂は、比誘電率及び誘電正接が上述の範囲となるように電気特性に優れたものとすることができる。

【0023】

本発明のフッ素樹脂は、電気特性の観点では、炭素原子に結合する水素原子の全てがフッ素原子によって置換されたパーフルオロポリマーからなるものが好ましい。

本発明のフッ素樹脂がPFAからなるものである場合、比誘電率が2.2以下であり、かつ上記PFAの全単量体単位に占めるパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位の割合が0.1モル%以上であることが好ましく、0.5モル%以上であることがより好ましく、1モル%以上であることが更に好ましい。

【0024】

本発明のフッ素樹脂は、メルトフローレート〔MFR〕が48（g/10分）以上であることが好ましい。より好ましい下限は、50（g/10分）、更に好ましい下限は、62（g/10分）である。MFRが高くなると、被覆成形に用いる場合に被覆の高速化が可能となり、薄肉成形性に優れ、得られる被覆材の表面平滑性と耐クラック性の向上が可能となる。MFRは上記範囲内であれば上限を例えば、75（g/10分）とすることができるが、機械的強度の点で、70（g/10分）とすることが好ましく、68（g/10分）とすることがより好ましい。

上記MFRは、ASTM D 1238に準拠して、温度372℃、荷重5.0kgの条件下で測定し得られる値である。

本発明のフッ素樹脂は、上述のようにMFRが高いものであるとポリマー鎖末端における活性末端基の数も多いものであり、芯線との密着性が向上する点においては有利である。しかしながら、電気特性向上の観点では、活性末端基の数が多いことは望ましくないもので、所望の電気特性を達成する程度にポリマー鎖末端にフッ素化処理を施したものであってもよい。上記フッ素化処理としては、例えば、フッ素ガスに曝露する、水存在下に加熱する等の従来公知の方法を用いることができる。

【0025】

本発明のフッ素樹脂は、分子量分布〔Mw/Mn〕が1～2の範囲にあることが好ましい。分子量分布が上記範囲にあるものであると、被覆成形に用いる場合に、被覆表面の平滑性を向上することができる。より好ましい上限は、1.8である。

上記Mw/Mnは、Polym. Eng. Sci., 29 (1989), 645 (W. H. Tumine l l o) に記載の方法に従って、測定される値である。

上記Mw/Mnの測定温度は330℃で、データ処理方法及びパラメーターについては上記文献に記載の通りである。

【0026】

本発明のフッ素樹脂は、直径が0.05～0.07mmである芯線に、樹脂温320～370℃、線速700フィート/分、引き落とし率〔DDR〕80～120、引き落としバランス〔DRB〕1.0、被覆厚30～50μmの条件（以下、「特定被覆条件」ということがある。）下に被覆したときに被覆切れを起こさないものである。上記特定被覆条件で被覆切れを起こすと、芯線に被覆成形する際、芯線とこの芯線に樹脂を被覆成形することにより得られる被覆材とからなる被覆線が絶縁性の点で不十分となる。

【0027】

本明細書において、上記「被覆切れを起こさない」とは、得られた被覆線に対し、JIS

C 3005に準拠して、直流スパークテスターで電圧6kVを0.15秒以上印加したとき（本明細書において、以下、「被覆切れ検出条件」ということがある。）の1000mあたりのスパーク数が0であることを意味する。本発明のフッ素樹脂は、上述の特定被覆条件下に被覆したときに上記被覆切れ検出条件において1200mあたりのスパーク数を0とすることができ、好ましくは1500mあたりのスパーク数を0とすることもできる。

【0028】

上記樹脂温は、本発明のフッ素樹脂のシリンダー部先端における温度であり、スプリング式固定熱電対（東洋電熱社製）を差し込み、シリンダー内部の温度を測定し得られた値である。上記樹脂温は、高すぎると、得られる被覆線にクラックや泡が生じる場合があり、低すぎると、得られる被覆線は表面平滑性に劣る場合がある。上記樹脂温の好ましい下限は、330℃、より好ましい下限は、340℃、好ましい上限は、360℃、より好ましい上限は、355℃である。

【0029】

上記被覆厚は、本発明のフッ素樹脂を被覆成形により熔融押出被覆し20～30℃の常温まで冷却したのち得られる被覆の厚みである。上記「被覆厚30～50μm」は、上記被覆厚が30～50μmとなるような条件で被覆することである。

本発明のフッ素樹脂は、上記被覆厚の上限を、好ましくは45μm、より好ましくは40μm、更に好ましくは35μmにした場合であっても、上述の特定被覆条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないものとすることができる。

上記被覆厚は、レーザーマイクロダイアミター（タキカワエンジニアリング社製）を用いて計測した被覆線の外径値から、予め計測しておいた芯線の外径値を差し引いて得られた値を2で割ることにより算出される値である。本発明のフッ素樹脂は、上述の特定被覆条件下に被覆するときであっても被覆切れを起こすことなく上記被覆厚のように薄肉成形を可能とするものである。

【0030】

上記DDRの値は、本発明のフッ素樹脂としてPFA又はFEPを用いる場合、80～120の範囲で選択され、好ましい下限は、96、好ましい上限は、104であり、100と設定することができる。また、本発明のフッ素樹脂としてETFEを用いる場合、30～70の範囲で選択され、好ましい下限は、40、好ましい上限は、65であり、60と設定することができる。

本明細書において、上記「DDR」は、下記式

$$DDR = (D_d^2 - D_t^2) / (d_c^2 - d_b^2)$$

（式中、 D_d は、ダイの開口径を表し、 D_t は、チップの外径を表し、 d_c は、被覆線の外径を表し、 d_b は芯線の外径を表す。）に基づいて算出し得られる値である。

【0031】

上記DRBとしては、0.9～1.1が許容範囲であるが、1.1を越えた場合は被覆切れを起こし易く、また0.9未満では被覆材の断面として真円を得にくく、楕円形になり易い傾向にあり、通常、1.0が選択される。

本明細書において、上記「DRB」は、下記式

$$DRB = (D_d / d_c) / (D_t / d_b)$$

（式中、 D_d 、 D_t 、 d_c 及び d_b は、上記と同じ。）に基づいて算出し得られる値である。

【0032】

本発明のフッ素樹脂は、上記芯線の直径が0.13mm以下であっても上述の特定被覆条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないものとすることができるが、好ましい直径は0.05～0.11mmであり、直径の上限をより好ましくは0.08mm、更に好ましくは0.07mmとした場合であっても被覆切れを起こさないものとすることができる。上記芯線は、細径であるほど、表面の曲率が大きくなり、この芯線上に樹脂を被覆成形しようとしても、従来の樹脂では芯線への「のり」が悪く、被覆切れを起こす問題があった

。しかしながら、本発明のフッ素樹脂は、芯線の直径が0.07mm以下であるような細径であっても、上述の特定被覆条件下に被覆切れを起こさないものである。

上記芯線の直径は、金尺にて測定し得られた値であってもよいし、American Wire Gauge [AWG] の規格による値であってもよい。

上記芯線としては、被覆切れを測定するため、電気伝導性を有する電線を用い、例えば、銅、アルミニウム、鋼等であってもよいが、好ましくは銅を用いる。上記芯線の直径が0.05~0.13mmであることは、American Wire Gauge [AWG] では44~36であることに相当し、0.11mmであることは、AWGでは37~38であることに相当し、0.07mmであることは、AWGでは41~42であることに相当する。

【0033】

本発明のフッ素樹脂は、直径が0.05mmである芯線に、樹脂温320℃、線速700フィート/分、DDR120、引き落としバランスDRB1.0、被覆厚30 μ mの条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないものであることがより好ましい。

本発明のフッ素樹脂は、全単量体単位に占めるパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位が6~10モル%であるPFAからなるものである場合、直径が0.05mmである芯線に、樹脂温320℃、線速700フィート/分、DDR120、引き落としバランスDRB1.0、被覆厚30 μ mの条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないものであることが好ましく、全単量体単位に占めるパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）単位が2~3モル%であるPFAからなるものである場合、直径が0.05mmである芯線に、樹脂温340℃、線速700フィート/分、DDR120、引き落としバランスDRB1.0、被覆厚30 μ mの条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないものであることが好ましい。

本発明のフッ素樹脂は、以上のように、上述の被覆条件下に被覆したときであっても被覆切れを起こさないものであるので、被覆線形成に好適であり、電気特性が優れる点で、特に電線被覆に好適である。

本発明のフッ素樹脂は、電線被覆用フッ素樹脂であることが好ましい。

【0034】

本発明の被覆電線は、芯線と、本発明のフッ素樹脂を上記芯線に被覆成形することにより得られる被覆材とからなるものである。

本発明の被覆電線は、本発明のフッ素樹脂を被覆材として被覆したものであるので、ハンダリフロー加工に耐え得る耐熱性を有するものとすることができる。

【0035】

本発明の被覆電線は、上述のように被覆材として本発明のフッ素樹脂を用いることにより、芯線が直径0.13mm以下と細径であっても容易に被覆することができる。芯線の直径の好ましい上限は、0.08mm、より好ましい上限は、0.

07mmである。上記芯線の材質としては、銅、アルミニウム、鋼等が挙げられ、被覆材との密着性の点から、銅であることが好ましい。

【0036】

上記被覆材は、厚みが10 μ m~60 μ mであることが好ましい。より好ましい下限は、15 μ m、更に好ましい下限は、20 μ m、より好ましい上限は、55 μ m、更に好ましい上限は、50 μ mである。

上記被覆材の厚みは、被覆後、20~30℃の常温まで冷却した後の値である。

本発明の被覆電線は、被覆材の厚みを上述の範囲のように薄肉化することができ、耐クラック性を向上することができる。

上記被覆材の厚みは、レーザーマイクロダイアミター（タキカワエンジニアリング社製）を用いて測定した被覆電線の外径から、予め測定しておいた芯線外径を差し引いた値を2で割り得られた値である。

【0037】

本発明の被覆電線は、同軸ケーブルとして好適に用いられる。同軸ケーブルとしては、細

径の同軸ケーブルも可能であり、例えば、携帯電話等のモバイル機器の小型化にも対応することができる。上記携帯電話は、折り畳み式の折り畳み部分に構造上の制約があり、強度を向上するために厚膜化を要する反面、細線化をも要するので、本発明の被覆電線を好適に用いることができる。

本発明の被覆電線は、また、医療用のビデオマイクロスコープの送影線にも好適に用いることができる。

【発明の効果】

【0038】

本発明のフッ素樹脂は、上述の構成よりなるので、薄肉形成性に優れ、難燃性、耐熱性及び電気特性が良好な電線被覆材を形成することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0039】

以下に実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

合成例1 フッ素樹脂F-1の合成

174 L容積のオートクレープに蒸留水34 Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、パーフルオロシクロブタン30.4 kgとパーフルオロ（プロピルビニルエーテル）（ $\text{CF}_2=\text{CFOCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$ ）[PPVE] 0.95 kg、メタノール4.5 kgとを仕込み、系内の温度を35℃、攪拌速度を200 rpmに保った。次いで、テトラフルオロエチレン [TFE] を0.6 MPaまで圧入した後、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネートの50%メタノール溶液0.06 kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続供給して圧力を一定にし、PPVEは一時間毎に0.065 kg追加して28時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して30 kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-1を得た。

【0040】

合成例2 フッ素樹脂F-2の合成

174 L容積のオートクレープに蒸留水34 Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、パーフルオロシクロブタン30.4 kgとPPVE 1.98 kg、メタノール4.0 kgとを仕込み、系内の温度を35℃、攪拌速度を200 rpmに保った。次いで、TFEを0.6 MPaまで圧入した後、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネートの50%メタノール溶液0.06 kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続供給して圧力を一定にし、PPVEは一時間毎に0.117 kg追加して28時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して30 kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-2を得た。

【0041】

合成例3 フッ素樹脂F-3の合成

174 L容積のオートクレープに蒸留水43 Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、ヘキサフルオロプロピレン [HFP] を43 kgとPPVEを0.42 kg、メタノールを0.45 kg仕込み、系内の温度を25.5℃、攪拌速度を200 rpmに保った。次いで、TFEを0.83 MPaまで圧入した後、重合開始剤（ $\text{H}(\text{CF}_2\text{CF}_2)_3\text{COO}$ ）₂ の8質量%パーフルオロシクロヘキサン溶液1.8 kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続して供給し、系内圧力を0.83 MPaに保った。重合の途中に重合開始後6時間経過までは（ $\text{H}(\text{CF}_2\text{CF}_2)_3\text{COO}$ ）₂ の8質量%パーフルオロシクロヘキサン溶液を2時間毎に0.15 kg追加し、その後重合終了までは2.5時間毎に0.13 kg追加した。また、メタノールは重合開始後1.5時間後に0.45 kg追加し、10時間毎に0.45 kg追加した。PPV

Eは、8時間ごとに0.12kg、合計0.36kg追加し、35時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して50kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-3を得た。

【0042】

合成例4 フッ素樹脂F-4の合成

174L容積のオートクレープに蒸留水43Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、HFPを43kgとメタノールを0.55kg仕込み、系内の温度を25.5℃、攪拌速度を200rpmに保った。次いで、TFEを0.83MPaまで圧入した後、重合開始剤(H(CF₂CF₂)₃COO)₂の8質量%パーフルオロシクロヘキサン溶液0.54kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続して供給し、系内圧力を0.83MPaに保った。重合の途中で重合開始後6時間経過までは(H(CF₂CF₂)₃COO)₂の8質量%パーフルオロシクロヘキサン溶液を2時間毎に0.10kg追加し、その後重合終了までは2.5時間毎に0.08kg追加した。また、メタノールは重合開始後1.5時間後に0.55kg追加し、10時間毎に0.55kg追加し、37時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して55kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-4を得た。

【0043】

合成例5 フッ素樹脂F-5の合成

174L容積のオートクレープに蒸留水43Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、HFPを43kgとメタノールを0.24kg仕込み、系内の温度を25.5℃、攪拌速度を200rpmに保った。次いで、TFEを0.83MPaまで圧入した後、重合開始剤(H(CF₂CF₂)₃COO)₂の8質量%パーフルオロシクロヘキサン溶液0.54kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続して供給し、系内圧力を0.83MPaに保った。重合の途中で重合開始後6時間経過までは(H(CF₂CF₂)₃COO)₂の8質量%パーフルオロシクロヘキサン溶液を2時間毎に0.10kg追加し、その後重合終了までは2.5時間毎に0.08kg追加した。また、メタノールは重合開始後1.5時間後に0.24kg追加し、10時間毎に0.24kg追加し、37時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して55kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-5を得た。

【0044】

合成例6 フッ素樹脂F-6の合成

合成例1の粉末14kgと合成例5の粉末1.1kgとをヘンシェルミキサーを用いてドライブレンドし、表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-6を得た。

【0045】

合成例7 フッ素樹脂F-7の合成

合成例1の粉末14kgと合成例5の粉末2.9kgとをヘンシェルミキサーを用いてドライブレンドし、表1に示した溶融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-7を得た。

【0046】

合成例8 フッ素樹脂F-8の合成

174L容積のオートクレープに蒸留水47Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、パーフルオロシクロブタン33.9kgとHFP5.5kgとPPVE 0.91kg、メタノール5.0kgとを仕込み、系内の温度を35℃、攪拌速度を200rpmに保った

。次いで、TFEを0.75MPaまで圧入した後、ジーンプロピルパーオキシジカーボネートの50%メタノール溶液0.18kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続供給して圧力を一定にし、PPVEは一時間毎に0.026kg追加して28時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して30kgの粉末を得た。
この粉末を表1に示した熔融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-8を得た。

【0047】

合成例9 フッ素樹脂F-9の合成

174L容積のオートクレーブに蒸留水27Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、パーフルオロシクロブタン30.4kgとPPVE 1.4kg、メタノール1.0kgとを仕込み、系内の温度を35℃、攪拌速度を200rpmに保った。次いで、TFEを0.6MPaまで圧入した後、ジーンプロピルパーオキシジカーボネートの50%メタノール溶液0.03kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEを連続供給して圧力を一定にし、PPVEは一時間毎に0.065kg追加して28時間重合を継続した。放出して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して30kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した熔融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-9を得た。

【0048】

合成例10 フッ素樹脂F-10の合成

合成例4の粉末14kgと合成例9の粉末1.6kgとをヘンシェルミキサーを用いてドライブレンドし、表1に示した熔融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-10を得た。

【0049】

合成例11 フッ素樹脂F-11の合成

174L容積のオートクレーブに蒸留水51Lを投入し、十分に窒素置換を行った後、パーフルオロシクロブタン32kgとシクロヘキサン0.25kg、2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロ-1-ペンテン ($\text{CH}_2=\text{CFCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{H}$) [H2P] 0.34kgとを仕込み系内の温度を20℃、攪拌速度を200rpmに保った。次いで、テトラフルオロエチレンを0.67MPaまで圧入し、さらにエチレン [Et] を0.86MPaまで圧入した。次いで、系内の温度を35℃まで昇温し、系内の圧力を1.2MPaまで昇圧した後、ジーンプロピルパーオキシジカーボネートの50%メタノール溶液0.18kgを投入して重合を開始した。重合の進行とともに系内圧力が低下するので、TFEとEtの組成がモル比で55:45であるガスを連続して供給し、系内圧力を1.2MPaに保ち、45時間継続した。放圧して大気圧に戻した後、水を取り除いた。次いで、蒸留水51Lを投入し、28質量%アンモニア水溶液を0.61kg仕込み、系内の温度を80℃、攪拌速度を200rpmに保って3時間継続した。放圧して大気圧に戻した後、得られた反応生成物を水洗、乾燥して25kgの粉末を得た。

この粉末を表1に示した熔融混練条件とペレット加熱条件により、ペレット状のフッ素樹脂F-11を得た。

【0050】

【表 1】

	熔融混練押出条件							ペレット加熱条件	
	C1 [°C]	C2 [°C]	C3 [°C]	C4 [°C]	AD [°C]	D [°C]	スクリー 回転数[rpm]	温度 [°C]	時間 [hr]
合成例1	320	340	340	340	345	345	15	200	8
合成例2	310	340	340	340	345	345	15	200	8
合成例3	290	330	340	340	345	340	15	150	24
合成例4	280	320	340	340	340	340	15	150	24
合成例5	290	330	340	340	345	345	15	150	24
合成例6	320	340	340	340	345	345	15	200	8
合成例7	320	340	340	340	345	340	15	200	8
合成例8	320	340	340	340	345	340	15	200	8
合成例9	330	340	350	350	360	350	15	200	8
合成例10	280	320	340	340	340	340	15	150	24
合成例11	250	265	265	275	280	280	25	150	8

【0051】

但し、表1中、C1、C2、C3及びC4は、シリンダーの4つの温度測定箇所を示す。上記温度測定箇所は、各々等間隔に離れており、C1からC4に向かうにつれ射出孔に近くなる。表1中、ADはアダプターの温度であり、Dはダイの温度を表す。

【0052】

合成例で得られたフッ素樹脂について以下のような物性評価を行った。

(1) フッ素樹脂の組成の測定

¹⁹F-NMR分析により測定した。

(2) 融点(T_m)の測定

セイコー型示差走査熱量計[DSC]を用い、10℃/分の速度で昇温した時の融解ピークを記録し、極大値に対応する温度を融点(T_m)とした。

(3) フッ素樹脂のメルトフローレート[MFR]の測定

メルトインデクサー（東洋精機製作所製）を用い、各測定温度において、5 kg 荷重下で直径 2 mm、長さ 8 mm のノズルから単位時間（10 分間）あたりに流出するポリマーの質量（g）を測定した。

（4）フッ素樹脂の比誘電率及び誘電正接の測定

空洞共振器振動法（関東電子応用開発社製）にて測定した。なお、測定周波数は、2.45 GHz で、サンプル形状は、1.8 mm × 1.8 mm × 130 mm の角棒にて測定した。

結果を表 2 に示す。

【0053】

【表 2】

	フッ素樹脂種類	組成[モル比]	融点[°C]	MFR[g/10分] (測定温度)
合成例1	フッ素樹脂 F-1	TFE/PPVE =98.0/2.0	300	63 (372°C)
合成例2	フッ素樹脂 F-2	TFE/PPVE =96.5/3.5	280	67 (372°C)
合成例3	フッ素樹脂 F-3	TFE/HFP/PPVE =92.7/6.9/0.4	270	36 (372°C)
合成例4	フッ素樹脂 F-4	TFE/HFP =92.0/8.0	265	48 (372°C)
合成例5	フッ素樹脂 F-5	TFE/HFP =92.0/8.0	265	6 (372°C)
合成例6	フッ素樹脂 F-1+F-5	TFE/HFP/PPVE =97.7/0.6/1.7	296	45 (372°C)
合成例7	フッ素樹脂 F-1+F-5	TFE/HFP/PPVE =97.2/1.4/1.4	293	39 (372°C)
合成例8	フッ素樹脂 F-8	TFE/HFP/PPVE =98.1/1.1/0.8	300	49 (372°C)
合成例9	フッ素樹脂 F-9	TFE/PPVE =98.0/2.0	300	8 (372°C)
合成例 10	フッ素樹脂 F-4+F-9	TFE/HFP/PPVE =92.6/7.2/0.2	269	40 (372°C)
合成例 11	フッ素樹脂 F-11	TFE/Et/H2P =54.1/43.4/2.5	257	35 (297°C)

【0054】

実施例 1

【0055】

合成例 1 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を表 3 に示す装置及び成形条件で被覆成形を行った。

【0056】

【表 3】

樹脂種類	実施例1 フッ素樹脂 F-1	実施例2 フッ素樹脂 F-2	実施例3 フッ素樹脂 F-3	実施例4 フッ素樹脂 F-4	実施例5 フッ素樹脂 F-1+F-5	実施例6 フッ素樹脂 F-1+F-5	実施例7 フッ素樹脂 F-8	実施例8 フッ素樹脂 F-4+F-9	実施例9 フッ素樹脂 F-11	比較例1 低密度ポリ エチレン	比較例2 高密度ポリ エチレン
C1[°C]	300	300	280	280	300	300	300	280	280	180	180
C2[°C]	330	330	330	320	330	330	330	320	300	200	200
C3[°C]	340	340	340	340	340	340	340	340	300	210	210
C4[°C]	350	350	350	350	350	350	350	350	310	230	230
C5[°C]	350	350	350	350	350	350	350	350	320	250	250
AD[°C]	350	350	350	350	350	350	350	350	350	245	245
D[°C]	350	350	350	350	350	350	350	350	350	245	245
樹脂温度[°C]	350	350	350	350	350	350	350	350	350	245	245
押出速度 [g/分]	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.5	1.9	2.0
芯線寸法 [mm φ]	0.07										
線速度 [フィート/分]	700										
被覆厚み [μm]	30										
シリンダー径 [mm]	35										
スクリーンL/D 比[-]	24										
スクリーンCR	3										
ダイ内径/チップ 外径[mm/mm]	1.3/0.7										
芯線被覆状態	被覆切れしない										
	被覆切れ した										

【0057】

但し、表3中、C1、C2、C3、C4及びC5は、シリンダーの5つの温度測定箇所を示す。上記温度測定箇所は、各々等間隔に離れており、C1からC5に向かうにつれ射出孔に近くなる。表3中、ADはアダプターの温度であり、Dはダイの温度を表す。比誘電

率及び誘電正接は、上述の方法により測定周波数 2.45 GHz にて測定した。また、酸素指数を ASTM D 2863 に準拠して測定した。
上記比誘電率、誘電正接及び酸素指数の測定結果を表 4 に示す。

実施例 2

【0058】

合成例 2 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 3

【0059】

合成例 3 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 4

【0060】

合成例 4 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 5

【0061】

合成例 6 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 6

【0062】

合成例 7 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 7

【0063】

合成例 8 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 8

【0064】

合成例 10 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

実施例 9

【0065】

合成例 11 で作成した含フッ素オレフィン樹脂を用いて、押出速度を 3.5 (g/分) に変えた以外は実施例 1 と同じ押出条件下に被覆材を製造し、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

比較例 1

【0066】

低密度ポリエチレン (ミラソン 3530、密度：0.925 g/cm³、MFR：0.25 (g/10分)、三井デュポンポリケミカル社製) 50質量%、水酸化マグネシウム 50質量%で配合・混合し、表 3 に示す温度及び押出条件で被覆成形を行った。ついで、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

比較例 2

【0067】

高密度ポリエチレン (ハイゼックス 7500M、密度：0.957 g/cm³、MFR：0.03 (g/10分)、三井住友ポリオレフィン社製) 50質量%、水酸化マグネシウム 50質量%で配合・混合し、表 3 に示す温度及び押出条件で被覆成形を行った。ついで、実施例 1 と同様の評価方法により評価を行った。結果を表 4 に示す。

【0068】

【表 4】

	樹脂種類	比誘電率	誘電正接($\times 10^4$)	酸素指数
実施例 1	フッ素樹脂 F-1	2.1	4	96
実施例 2	フッ素樹脂 F-2	2.1	4	95
実施例 3	フッ素樹脂 F-3	2.1	5	95
実施例 4	フッ素樹脂 F-4	2.1	5	94
実施例 5	フッ素樹脂 F-1+F-5	2.1	4	95
実施例 6	フッ素樹脂 F-1+F-5	2.1	4	95
実施例 7	フッ素樹脂 F-8	2.1	4	95
実施例 8	フッ素樹脂 F-4+F-9	2.1	5	96
実施例 9	フッ素樹脂 F-11	2.6	50	31
比較例 1	低密度ポリエチ レン	2.9	1500	30
比較例 2	高密度ポリエチ レン	2.9	1500	30

【0069】

表 4 から、実施例 1～7 は、比較例 1～2 に比べて酸素指数が高く、比誘電率及び誘電正接が低いことがわかった。

【産業上の利用可能性】

【0070】

本発明のフッ素樹脂は、例えば、高い電気絶縁性と薄肉形成性を要する細径電線の被覆材として好適に用いられる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 薄肉形成性に優れ、難燃性、耐熱性及び電気特性が良好な電線被覆材を形成し得るフッ素樹脂を提供する。

【解決手段】 直径が0.05～0.07mmである芯線に、樹脂温320～370℃、引き落とし率〔DDR〕80～120、引き落としバランス〔DRB〕1.0、線速700フィート／分、被覆厚30～50 μ mの条件下に被覆したときに被覆切れを起こさないことを特徴とするフッ素樹脂。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 3 9 6 4 3 0
受付番号	5 0 3 0 1 9 4 8 5 0 8
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 5 年 1 1 月 2 7 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成15年11月26日

特願 2 0 0 3 - 3 9 6 4 3 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 8 5 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタービル

氏 名

ダイキン工業株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017492

International filing date: 25 November 2004 (25.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-396430
Filing date: 26 November 2003 (26.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse